



icoforce cs plus

Premiscelato cementizio per impermeabilizzazioni in contropinta.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Supporti cementizi: rimozione degli strati cementizi e di intonaci in via di distacco. Eseguire un'accurata pulizia, a mezzo sabbatura o lavaggio con acqua a pressione, per eliminare polvere, parti friabili, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'adesione del prodotto.

I supporti interessati da perdite dirette d'acqua, devono essere pretrattati con **icoforce aquastop** (v.scheda tecnica).

Riparare ammanchi del supporto, utilizzando apposite malte fibrorinforzate.

Prima dell'applicazione su **supporti** cementizi bagnare a saturazione evitando ristagni d'acqua.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Nel caso di basse pressioni di umidità, applicare 2 mani a pennello con un intervallo di almeno 30/60 minuti secondo le condizioni ambientali, comunque ad essiccazione avvenuta della prima mano. Sono facoltative successive mani.

Il prodotto va miscelato con 0,4Lt di acqua per kilogrammo di polvere. In caso di muri umidi diminuire la quantità di acqua del 20%: con temperature oltre i 25°C aumentare fino al 30%. Nel caso di forti pressioni di umidità, l'applicazione di **icoforce cs plus** è da considerarsi come base ancorante per **icoforce acqua stop** che verrà steso a mano sotto forma di polvere saturando la seconda mano di **icoforce cs plus** ancora fresco, raggiungendo complessivamente uno spessore di almeno 5/6 mm realizzati con 2 kg/mq di **icoforce cs plus** e 2,5 kg/mq di **icoforce acqua stop**. Dopo 48 ore è possibile mettere in esercizio la superficie o eseguire successivi interventi.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Impermeabilizzazione della spinta positiva o negativa d'acqua di strutture interrate in calcestruzzo muratura (vasche, serbatoi, vani ascensore, etc.)
- Impermeabilizzante di muri di fondazione.
- Risanamento superficiale di pareti umide.

PRESTAZIONI

- Permeabilità al vapore
- Impermeabile all'acqua.
- Sovraverniciabile.
- Elevata adesione al supporto.

OSSERVAZIONI

- Applicare **icoforce cs plus** a temperature superiori a + 5°C.
- I supporti interessati da perdite dirette d'acqua, devono essere pretrattati con **icoforce aqua stop**.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Non aggiungere cemento o inerti.
- Eventuali giunti vanno trattati separatamente.
- La tinteggiatura su supporti trattati con **icoforce cs plus**, va effettuata con pitture traspiranti, attendendo almeno 48 ore, comunque ad essiccazione avvenuta.
- Nel caso di forti pressioni di umidità, l'applicazione di **icoforce cs plus** è da considerarsi come base ancorante per **icoforce acqua stop** che verrà steso a mano sotto forma di polvere saturando la seconda mano di **icoforce cs plus** ancora fresco.

METODO DI APPLICAZIONE

- Spazzolone, pennello.

DATI TECNICI

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	Monocomponente	
Peso Specifico	1,4 (\pm 0,05)	KG/Litro
Residuo Secco in Peso	100 (\pm 2%)	%
Strati Prescritti	2	n°
Consumo su supporto umido	1,5	KG/mq
Consumo su supporto con contropinta	2,0	KG/mq
Temperatura di Utilizzo	da + 5 °C a + 35 °C	
Adhesion Test	maggiore di 20	KG/cmq
Colore	Grigio	
Conservabilità in Magazzino	12	Mesi

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

TRASPORTO

- Trasporto per terra ADR/RID: Non soggetto.

AVVISI IMPORTANTI

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

NORME DI SICUREZZA

- Il prodotto non è: infiammabile, pericoloso
- Frasi di rischio (R): non soggetto
- Consigli di prudenza (S): non soggetto
- Simboli: non soggetto

IMBALLO

Contenitori in PE-PP
da KG. 25



Program srl
Italia, 66100 Chieti Scalo - Via Custoza, 29
Reg. Imprese CH - C.F. 01459350680
P.Iva 01887710695 - REA - CH 135733
Tel. 0871.5870.1 - Fax 0871.562191
www.icobit.com - info@programsrl.it



I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.