



## **IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANA CEMENTIZIA PEDONABILE (icoper hp)**

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare verrà accuratamente depolverata, eventualmente rasata in presenza di getti molto grezzi, nidi di ghiaia e/o vaiolature, al fine di garantire la massima resa del trattamento da effettuare (accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità).

### **IMPRIMITURA:**

Si effettuerà, a rullo, pennello o airless, la primerizzazione del supporto applicando **ICOPER** diluito con acqua, in rapporto variabile, secondo la porosità, tra il 50 ed il 100%, dato in ragione di circa 0,3 KG/m<sup>2</sup>.

### **RIVESTIMENTO IMPERMEABILE:**

Ad essiccazione avvenuta, si applicherà il primo strato di **ICOPER HP** tal quale, a spatola liscia, racla gommata o pennello, con consumo di 1,0 KG/m<sup>2</sup>. Ad essiccazione avvenuta, minimo 24 ore, si procederà alla stesura del secondo strato di prodotto (avendo cura di incrociarla rispetto al senso di applicazione del primo) il cui consumo sarà di 1,0 KG/m<sup>2</sup>.



Applicazione Icooper HP



Applicazione Icooper Hp