



## **RIVESTIMENTO ACRILICO PER PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E PISTE CICLABILI**

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (TAPPETINO BITUMINOSO):**

Effettuare depolveratura, ripristino di eventuali ammanchi, trattamento eventuale di giunti, verifica esistenza regolari pendenze ed assenza avvallamenti e/o zone di ristagni d'acqua, presenza di fessurazioni, assenza di risalita capillare d'umidità, ecc.

### **RASATURA:**

Applicazione con racla gommata, a più riprese, del rasante monocomponente **ICOSPORT RASANTE**, in ragione di 2,0 KG/m<sup>2</sup> ca. (il consumo può variare con la regolarità del supporto da trattare).

### **RIVESTIMENTO A SPESSORE:**

Applicazione a racla gommata in due o più riprese del rivestimento monocomponente protettivo sintetico colorato **ICOSPORT** caricato, al momento dell'applicazione con carica minerale **ICOFILL 0/SS** al 40%, con un consumo totale di prodotto di 0,700 KG/m<sup>2</sup> ca.

### **RIVESTIMENTO DI FINITURA:**

Applicazione in doppio strato a racla gommata, rullo o airless di **ICOSPORT COLOR**, in ragione di 0,400 KG/m<sup>2</sup> ca.

### **DELIMITAZIONE DEI CAMPI DA GIOCO:**

Applicazione a pennello, dopo aver delimitato con nastro adesivo le linee da verniciare, di **ICOSPORT COLOR**, in ragione di Q.B.



Pista pedonale/ciclabile



Campo polivalente