



RIVESTIMENTO POLIURETANICO DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA POLIVALENTE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO".

RASATURA:

Applicazione a rullo di epossicimento tricomponente **ICOCEM** diluito al 15-20% con acqua, in ragione di 0,300 KG/m² ca.
Dopo 12 ÷ 24 ore applicare a spatola liscia **ICOCEM**, diluito con il 5% d'acqua, e dato in ragione di 0,700 ÷ 0,800 KG/m².

IMPRIMITURA:

Dopo 24 ore si applicherà a rullo lo specifico primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P** con consumo di 0,100 KG/m².

RIVESTIMENTO A SPESSORE:

Entro le 24 ore successive, si applicherà a spatola dentata il rivestimento bicomponente poliuretano **ICOPOX**, con un consumo di 2,5 KG/m².

RIVESTIMENTO PROTETTIVO:

Dopo 24 ore si applicherà a rullo la finitura anti UV **ICOROOF PUR**, con un consumo di 0,13 KG/m².