



## **RIVESTIMENTO EPOSSIPOLIURETANICO DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA POLIVALENTE**

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

### **RASATURA:**

Applicazione a rullo di epossicimento tricomponente **ICOCEM** diluito al 15-20% con acqua, in ragione di 0,300 KG/m<sup>2</sup> ca.  
Dopo 12 ÷ 24 ore applicare a spatola liscia **ICOCEM**, diluito con il 5% d'acqua, e dato in ragione di 0,700 ÷ 0,800 KG/m<sup>2</sup>.

### **IMPRIMITURA:**

Dopo 24 ore si applicherà a rullo lo specifico primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P** con consumo di 0,100 KG/m<sup>2</sup>.

### **RIVESTIMENTO A SPESSORE:**

Applicazione, dopo 12 ÷ 24 ore, del rivestimento epossipoliuretano **ICOSPORT EP/GUM 2** con spatola dentata da 7 mm, in ragione di 4,3 KG/m<sup>2</sup>, e con l'ausilio di rullo frangibolle atto a favorire la fuoriuscita di aria inglobata nella fase di miscelazione e nella stesura del prodotto.

### **RIVESTIMENTO DI FINITURA:**

Applicazione di vernice poliuretano alifatica colorata **ICOROOF PUR**, a mezzo rullo, in ragione di 0,130 KG/m<sup>2</sup>