

**RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONE AD USO PISTA DI PATTINAGGIO****PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

**RASATURA:**

Applicazione a rullo di epossicamento tricomponente **ICOCEM** diluito al 15-20% con acqua, in ragione di 0,300 KG/m<sup>2</sup> ca.  
Dopo 12 ÷ 24 ore applicare a spatola liscia **ICOCEM**, diluito con il 5% d'acqua, e dato in ragione di 0,700 ÷ 0,800 KG/m<sup>2</sup>.

**IMPRIMITURA:**

Dopo 24 ore si applicherà a rullo lo specifico primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P** con consumo di 0,100 KG/m<sup>2</sup>.

**RIVESTIMENTO IMPERMEABILE :**

Ad essiccazione avvenuta, dopo 12-24 ore, si applicherà l'autolivellante colorato a base di resine poliuretatiche **ICOPOX**, al quale sarà aggiunto dell'**ICOFILL 0,1 ÷ 0,4**, (per 20 KG di **ICOPOX** (A+B) aggiungere 17,5 KG di **ICOFILL 0,1 ÷ 0,4**), da stendere con spatola dentata, e aiutato poi nella distensione con rullo frangibolle, in ragione di 3,0 KG/m<sup>2</sup>.

**RIVESTIMENTO DI FINITURA:**

Dopo 24 ore si applicherà a rullo la finitura poliuretanicica **ICOROOF PUR** in ragione di 0,130 KG/m<sup>2</sup>.