



TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE A SATURAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

IMPREGNAZIONE:

Sulla pavimentazione si applicherà a rullo l'impregnante monocomponente trasparente a base di resine acriliche in solvente **ICOSTONE**, con un consumo di $0,150 \div 0,200$ KG/m² finito a due mani, applicate fresco su fresco.

In alternativa si utilizzerà l'impregnante bicomponente a base di resine epossidiche in solvente **ICOFLOOR P** con consumo di $0,300 \div 0,400$ KG/m² in unica mano.



Trattamento con Icostone



Trattamento con Icofloor P