



### **RIVESTIMENTO CON PELLICOLA A SPESSORE (1)**

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

#### **IMPRIMITURA:**

Sul supporto perfettamente asciutto e pulito sarà applicato a rullo il primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P**, con un consumo di  $0,200 \div 0,250$  KG/m<sup>2</sup>.

#### **RIVESTIMENTO CON PELLICOLA A SPESSORE:**

Entro  $12 \div 24$  ore, applicazione a rullo della resina epossidica bicomponente **ICOFLOOR F/A**, in ragione di  $0,700$  KG/m<sup>2</sup>.

#### **RIVESTIMENTO PROTETTIVO:**

La finitura sarà realizzata con applicazione di vernice poliuretana bicomponente **ICOFLOOR C/PUR**, in ragione di  $0,130$  KG/m<sup>2</sup>.



Rivestimento finito



Rivestimento finito