



RIVESTIMENTO CON PELLICOLA A SPESSORE (2)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

IMPRIMITURA:

Sul supporto perfettamente asciutto e pulito sarà applicato a rullo il primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P**, con un consumo di $0,200 \div 0,250$ KG/m².

RIVESTIMENTO CON PELLICOLA A SPESSORE:

Entro $12 \div 24$ ore, applicazione con spatola dentata o rullo della resina epossidica bicomponente **ICOFLOOR A/2**, in ragione di $1,0$ KG/m².

RIVESTIMENTO PROTETTIVO:

La finitura sarà realizzata con applicazione di vernice poliuretanica alifatica bicomponente **ICOFLOOR C/PUR**, in ragione di $0,130$ KG/m².