

**RIVESTIMENTO ACRILICO DI PIAZZALI E PARCHEGGI****REALIZZAZIONE DEL TAPPETINO BITUMINOSO:**

- a) Scavo per la formazione del cassonetto di contenimento del sottofondo.
- b) Stesura di un erbicida totale sul sottofondo del cassonetto; realizzazione di un primo strato della massiciata, circa 20 cm, costituito da materiale calcareo lavato, pezzatura compresa tra 30-40 mm, e successiva operazione di rullatura e costipazione: le vaiolature dello strato realizzato saranno sanate con materiale stabilizzato calcareo, spessore min. 5 cm., idoneamente compattato e livellato; ulteriore trattamento con erbicida totale.
- c) Il cordolo perimetrale di contenimento sarà realizzato in calcestruzzo (dosato a q.li 3 di cemento al mc.): armatura con tondino di ferro Ø 8-10 mm, avente sezione di cm. 20x40 ca.
- d) Realizzazione di barriera al vapore, utilizzando teli di polietilene, Ø 0,1 ÷ 0,2 mm, sormontati e sigillati in maniera adeguata, posati su uno strato di sabbia di circa 2 cm.
- e) Realizzazione di un massetto (Ø 8 – 10 cm) in calcestruzzo (a q.li 3 di cemento al mc.), armato con rete elettrosaldata.
- f) Il tappetino bituminoso sarà costituito da conglomerato bituminoso formato da pietrisco, graniglia, sabbia e filler in curva granulometrica tra 0 e 6 mm e da bitume 80-100 in ragione del 6-7% in peso rispetto all'inerte. Il conglomerato bituminoso sarà applicato manualmente da manodopera specializzata ed avrà uno spessore di cm. 3, opportunamente compattato e livellato (valore di stabilità Marshall di Kg. 1000 con uno scorrimento massimo di mm. 3,5 eseguito su provini costipati con 75 colpi per faccia).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Pulizia, depolveratura, trattamento eventuale di giunti.

RASATURA:

Sarà effettuata rasatura del tappetino a mezzo di rasante acrilico monocomponente **ICOPAV CITY** con consumo di 1,5 KG/m² da applicare con racla gommata.

Ad essiccazione avvenuta applicare almeno, un ulteriore strato di **ICOPAV CITY** a racla gommata, con consumo minimo di 0,5 KG/m².

Il grado di finitura ed estetico, di **ICOPAV CITY** applicato in due mani, è legato al grado di finitura del tappetino bituminoso. In caso di necessità prevedere ulteriori riprese del rasante monocomponente.