



### **RIVESTIMENTO CON PELLICOLA (1)**

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO".

#### **IMPRIMITURA:**

Sul supporto perfettamente asciutto e pulito sarà applicato a rullo il primer epossidico bicomponente **ICOFLOOR P**, con un consumo di  $0,200 \div 0,250$  KG/m<sup>2</sup>.

#### **RIVESTIMENTO PROTETTIVO:**

Entro  $12 \div 24$  applicare in almeno due strati la vernice bicomponente a base di resine poliuretaniche alifatiche **ICOFLOOR C/PUR**, con un consumo di  $0,100 \div 0,150$  KG/m<sup>2</sup> ca., disponibile, a richiesta, nelle versioni: "S" -effetto satinato- "L" -effetto lucido- "Tex " -testurizzato antiscivolo- "TR" -trasparente-



Rivestimento finito



Trattamento con Icofloor C/Pur TR