



## **RIVESTIMENTO CON PELLICOLA (3)**

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):**

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

### **IMPRIMITURA:**

Applicazione a rullo della vernice epossidica in fase acquosa **ICOFLOOR F/W**, diluito con acqua in ragione del 30 ÷ 35%, con consumo di 200 KG/m<sup>2</sup>.

### **RIVESTIMENTO CON PELLICOLA:**

Ad indurimento avvenuto, si applicherà a rullo la vernice epossidica bicomponente in fase acquosa **ICOFLOOR F/W**, in ragione di 0,200 KG/m<sup>2</sup> (in doppio strato).