



RIVESTIMENTO CON PELLICOLA (4)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO (CALCESTRUZZO):

La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di parti friabili ed in distacco, esente da oli e grasso. Accertarsi dell'assenza di risalita o spinta negativa d'umidità. Successivamente il supporto deve essere preparato secondo le indicazioni riportate nella tabella "**RIEPILOGO PREPARAZIONI DEL SUPPORTO**".

IMPRIMITURA:

Sulla pavimentazione si applicherà a rullo l'impregnante monocomponente a base di resine acriliche in solvente **ICOSTONE PRIMER**, con un consumo di $0,150 \div 0,200 \text{ KG/m}^2$.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO:

Ad essiccazione avvenuta, applicare in almeno due strati la vernice monocomponente colorata a base di resine acriliche in solvente **ICOSTONE COLOR**, con un consumo di $0,100 \div 0,150 \text{ KG/m}^2$ per singolo strato.



Rivestimento Finito