



SGUSCI ANTIANNIDAMENTO BATTERICO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie da trattare, accuratamente depolverata, dovrà essere delimitata da nastro adesivo.

PROMOTORE DI ADESIONE:

Applicare a rullo o pennello il promotore d'adesione epossidico bicomponente **ICOFLOOR A2/RG**, diluito con il 5 ÷ 10% di **ICODIL GL**, con un consumo di 0,050 KG/mt.

APPLICAZIONE DELLA MALTA:

A fresco (e comunque entro 4 ore) stendere la malta epossidica tricomponente **ICOPLAST MS**, con un consumo di 0,500 ÷ 0,600 KG/mt ca. da modellare con idonee attrezzature.

Dopo 90 minuti ca. la malta dovrà essere lisciata con un pennello imbevuto nel diluente **ICODIL GL**, con un consumo di Q.B./mt.



Applicazione Icoplast MS