

**RIVESTIMENTO PROTETTIVO PER CARPENTERIA METALLICA****PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:**

Si dovrà eseguire intervento di depolveratura al fine di eliminare sporco e sedimenti che potrebbero inibire l'adesione dei formulati protettivi.

TRATTAMENTO RUGGINE:

In presenza d'eventuali punti aggrediti dalla ruggine si procederà ad una preventiva carteggiatura e ad una successiva applicazione a pennello del convertitore di ruggine monocomponente **ICORUST**, con un consumo di 0,080 KG/m² ca.

TRATTAMENTO ANTIRUGGINE:

Successivamente si dovrà applicare a pennello, rullo o airless il fondo passivante antiruggine bicomponente a base di resine epossipoliammidiche, **ICOPOX PM 102**, con un consumo di 0,150 KG/m², diluito con un 5 ÷ 10% di **ICODIL EP**.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO:

Sulla superficie perfettamente trattata si dovrà applicare ad airless, rullo o pennello il rivestimento protettivo colorato, a base di resine poliuretatiche alifatiche, **ICOPOX PUR** con consumo di 0,130 KG/m².